



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8,30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

OLEJE DO FORM C-5 i C-9

ZASTOSOWANIE

Oleje do form C-5 i C-9 stosuje się do smarowania form stalowych, drewnianych oraz silikonowo-żywicznych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy.

Dzięki temu osiąga się łatwe oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

Olej C-5 można stosować również przy produkcji elementów ceramicznych.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje do form C-5 i C-9 produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

Własności	C-5	C-9
wygląd	jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej	
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm ² /s	3 ÷ 5	5 ÷ 9
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	85	85
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie niższa niż	5	5
liczba zmydlenia, mgKOH/g, nie niższa niż	5	5

PRZECHOWYWANIE

Oleje do form C-5 i C-9 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA :

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,

+48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569

e-mail: technolog@naftochem.pl