



Naftochem®

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
Spółka z o.o. ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA OLEJE DO FORM FB-KR 25 i 35

ZASTOSOWANIE

Oleje do form **FB-KR 25** i **FB-KR 35** stosowane są do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz ochrony form stalowych przed korozją.

Dzięki temu osiąga się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje do form **FB-KR 25** i **FB-KR 35** produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

Własności	FB-KR 25	FB-KR 35
wygląd	jednorodna, klarowna ciecz barwy jasnobrązowej	
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm ² /s	20,0 ÷ 30,0	30,0 ÷ 40,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	140	140
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż	-20	-20
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie większa niż	10	10

PRZECHOWYWANIE

Oleje do form **FB-KR 25** i **FB-KR 35** należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA :

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,

+48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48 664 133 569

e-mail: technolog@naftochem.pl