

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne sp. z o. o.
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Oleje do form FB-KR 25 i 35

1. INFORMACJE O PRODUKCIE

Oleje do form **FB-KR 25** i **FB-KR 35** produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

2. ZASTOSOWANIE

Oleje do form **FB-KR 25** i **FB-KR 35** stosowane są do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz ochrony form stalowych przed korozją. Dzięki temu osiąga się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	FB-KR 25*	FB-KR 35*
1.	Wygląd	Jednorodna, klarowna ciecz barwy jasnobrazowej	
2.	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, mm ² /s	25	35
3.	Temperatura płynięcia, °C	-20	
4.	Temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż	140	
5.	Liczba kwasowa, mgKOH/g, nie większa niż	10	

**wartości typowe*

4. MAGAZYNOWANIE

Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35 należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

5. KONTAKT

tel.: +48 12 421 59 08

mobile: +48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

www: <http://naftochem.pl/>

