

AKORINALL[®] NX

preparat do broni



INFORMACJA O PRODUKCIE

Akorinall[®] NX to produkt typu **CLP** (Clean, Lubricate, Protect) przeznaczony do czyszczenia i konserwacji broni palnej. Produkt posiada certyfikat WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia) potwierdzający doskonałe właściwości czyszczące, smarujące i antykorozyjne. Regularne stosowanie preparatu zapewnia niezawodność działania broni. Posiada szeroki zakres temperatur stosowania. Preparat nie jest klasyfikowany jako palny.



Zakres temperatur pracy: -60 ÷ 80 °C

Aprobaty, referencje:

- ✓ Wytwórnia Broni "Łucznik" w Radomiu
- ✓ Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
- ✓ Wytwórnia Broni Jacek Popiński

ZASTOSOWANIE

Akorinall[®] NX przeznaczony jest do czyszczenia, smarowania i konserwacji elementów broni. Posiada doskonałe właściwości deemułgujące (wypierające) wodę. Usuwa świeże jak i kilkudniowe pozostałości po spalaniu gazów prochowych, penetrując i zabezpieczając antykorozyjnie wszystkie elementy broni. Zabezpiecza także elementy drewniane oraz z tworzyw sztucznych.

Usuwa pozostałości

Ołowiu	Prochu	Tombaku	Niklu	Miedzi	Aluminium
+	+	+	+	+	+

ZALETY

- ✓ rozpuszcza osady i brud
- ✓ odwadnia
- ✓ zabezpiecza przed korozją
- ✓ smaruje
- ✓ zmniejsza tarcie
- ✓ konserwuje
- ✓ ogranicza hałas i skrzypienie
- ✓ pozostawia suchą warstwę, która zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń
- ✓ rekomendowany przez **Wytwórníę Broni Jacek Popiński**

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Badany parametr	Akorinall® NX *
1	Gęstość, g/cm ³	0,80
2	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, mm ² /s	3,0
3	Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C, mm ² /s	2,0
4	Temperatura zapłonu, °C	78
5	Temperatura płynięcia, °C	-67
6	Badanie zdolności odwadniania	wytrzymuje
7	Badanie zdolności deemulgowania, czas rozdziału, min.	3
8	Komora wilgotnościowa, godziny	>1000
9	Wydajność, m ² /litr	50
10	Własności smarne – obciążenie zespawania, kG	200

*wartości typowe, dotyczy produktu w luzie.

MAGAZYNOWANIE

Akorinall® NX należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -20÷35°C. **Produkt nie ulega przeterminowaniu.**

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

mobile: +48 664 099 045

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

www.naftochem.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

WYTWÓRNIA BRONI JACEK POPIŃSKI

ul. Dworcowa 27

95-063 Rogów (woj. łódzkie)

Telefon/Fax: (+48) 46 874 91 22

e-mail: wbp@wbprogow.pl

Nr koncesji MSWiA: B-062/2007

NCAGE: 99XVH

